

تأثير اضافة الطابوق المكسر على بعض خواص الكتل

الخرسانية المجوفة المحملة

مشتاق صادق راضي

قسم الهندسة المدنية، كلية الهندسة، جامعة كربلاء، العراق

تاريخ الاستلام: 2016 / 6 / 2

تاريخ قبول النشر: 2016 / 7 / 21

Abstract

In this research, the effect of using crushed brick as an alternative to the coarse aggregate on some load-bearing hollow concrete block properties were investigated.

The hollow concrete blocks with standard dimension (150 ×150×300) mm, were produced. The mix proportions were (1) cement to (6) total aggregate. The coarse aggregate was replaced by the crushed brick in volumetric percent at rate of (25 %, 50%, 100%), then the effect of the replacement was investigated on some concrete block properties such as compressive strength, density, absorption and thermal and sound insulation in different ages (7, 14, 28) days. According to the results, crushed brick can be used as coarse aggregate to produce load-bearing hollow concrete blocks class B with medium concrete density that can be used in interior wall or exterior wall that protected from moisture and weather conditions. The optimum percent of replacement of crushed brick was (50%). Some properties like density, thermal insulation was improved, while, the other properties like compressive strength, absorption, sound insulation was kept at acceptable range. It can be concluded that the effect of the crushed brick as aggregate on concrete blocks properties, compared to normal aggregate, resulting from the combined effect low density, low crushing value, surface roughness, and its contribution to the process of internal curing for the concrete. Also, the use of crushed brick has an environmental effect in terms of its contribution to the recycling process for this waste materials and save the environment from it, as well as to reduce the pressing on sources of natural aggregates, which considered a national resources and must be preserved and be used in optimal utilization.

Keywords

Hollow Concrete Block, Crushed Brick, density, compressive strength

اقل من (1680) كغم / م³ وكتل خرسانية متوسطة الوزن

التي تكون كثافة الخرسانة فيها من (1680) كغم / م³ الى (2000) كغم / م³؛ كتل خرسانية اعتيادية الوزن التي تكون كثافة الخرسانة فيها اكثرا من (2000) كغم / م³. ان لاستخدام الركام الخفيف الوزن الذي يمتاز بكتافته الاعتيادي او الركام الخفيف او كلها والماء التي تزيد في الطول والعرض والارتفاع على الابعاد المحددة في المواصفة القياسية العراقية الخاصة بالطابوق الخرساني (115 × 115 × 75) ملم ويشكل حجم التجويف فيها من (25%) الى (50%) من الحجم الكلي للكتلة البناءية وتستخدم في الجدران الحاملة. تمتاز كتل البناء الخرسانية المحملة بخواص جيدة من تحمل الضغط جيد تبعا لنسب الخلط وطريقة الرص والانصاج للخرسانة عن طريق توفير ماء داخلي للانصاج عندما يكون الركام الخفيف مشبع بالماء جاف السطح فان

الماء الممتص من قبل الركام الخفيف لا يؤثر على نسبة الماء الى الاسمنت الابتدائية عند الخلط في الخرسانة الطيرية الامريكية [4] (ASTM C90) تقسم الكتل الخرسانية المحملة الى درجتين حسب استعمالها؛ الدرجة الاولى للاستعمال في الجدران الخارجية وال محلات المعرضة للظروف المناخية والرطوبة والدرجة الاخرى للكتل التي تستعمل في الجدران الداخلية وال محلات غير معرضة للظروف الجوية وديموتها، يمكن استبدال جزء من الركام الاعتيادي بخفيف الوزن او استبدال كل الركام لزيادة الرطوبة الداخلية لانصاج وتسمى هذه الطريقة بالانصاج الداخلي للخرسانة ويجب ان تجري بالاقتران مع بقية الطرق الخارجية المتعددة [7]. يمكن اعتبار الطابوق الطيني المكسر الذي ينتج من خلفات صناعة الطابوق او خلفات عملية البناء من انواع الركام الخفيف الوزن وذلك لان الخرسانة المنتجة باستخدام الطابوق المكسر تكون اقل كثافة عند مقارنتها بالخرسانة المتجة بالركام الاعتيادي [8].

1. المقدمة

في هذا البحث تم دراسة تأثير استخدام الطابوق المكسر كبديل عن الركام الحشن على بعض خواص الكتل الخرسانية المحملة حيث تم انتاج كتل خرسانية محوفة بابعاد قياسية (150 × 150 × 300) ملم وبنسبة خلط اسمنت الى ركام اعتيادي 1 : 6 ومن ثم تم استبدال الركام الحشن الاعتيادي بالطابوق المكسر وبنسبة حجمية (25% و 50% و 100%) ومن ثم دراسة تأثير الاستبدال على بعض خواص الكتل الخرسانية المنتجة مثل تحمل الضغط والكتافة والامتصاص والعزل الحراري والعزل الصوتي وباعمار (7 و 14 و 28) يوم. وفقا للنتائج بالامكان استخدام الطابوق المكسر كركام خشن في انتاج كتل خرسانية محوفة ذات كثافة خرسانة متوسطة ومن الصنف ب المستخدم في الجدران الحاملة للانصاج الداخلي او الجدران الحاملة للانصاج الخارجي المحمية من الظروف الجوية والرطوبة حيث كانت افضل نسبة استبدال للطابوق المكسر كبديل عن الركام الاعتيادي في انتاج الكتل هي (50%) حيث تم تحسين الكثافة والعزل الحراري مع المحافظة على الخواص الاخرى مثل مقاومة الانضغاط وامتصاص وعزل صوتي ضمن الحدود المقبولة . ان تأثير ركام الطابوق المكسر على خواص الكتل الخرسانية ناتج من التأثير المشترك لقلة الكثافة والتحمل وخسونه السطح ومساهمته في عملية الانصاج الداخلي للخرسانة مقارنة مع الركام الاعتيادي. ان استخدام الطابوق المكسر، اضافة الى تأثيره الابيجابي على الخواص المذكورة سابقا، له اثر بيئي مزدوج حيث يساهم في عملية اعادة التدوير لهذه المخلفات وينحلص البيئة منها وكذلك يساهم في تقليل الضغط على مصادر الركام الطبيعية والتي تعتبر ثروة وطنية يجب المحافظة عليها واستخدامها الاستخدام الامثل .

الكلمات المفتاحية

الكتل الخرسانية المحوفة، الطابوق المكسر، تحمل الضغط، الكثافة .

كتل خرسانية خفيفة الوزن التي تكون كثافة الخرسانة فيها

الدرج الثاني مجهز من مقاالت الاخير في محافظة كربلاء كربلاء والتي كانت خواصه الفيزيائية والكيميائية ضمن حدود والتي كانت خواصه الكيميائية والفيزيائية ضمن حدود متطلبات المعاصفة العراقية القياسية رقم (5) لسنة 1984 ومتطلبات المعاصفة القياسية العراقية رقم 45 لسنة 1984 [11], كما موضح في الجدول رقم (2) والجدول رقم (3).

2.1.2. الركام الناعم: تم استخدام رمل مغسول منطقه [12], كما موضح في الجدول رقم (4) والجدول رقم (5).

جدول رقم (2): الخواص الكيميائية للاسمنت المستخدم .

حدود المعاصفة العراقية رقم 5	النسبة المئوية وزنا	الخواص
-	62.32	اوكسيد الكالسيوم (CaO)
-	21.83	ثاني اوكسيد السيلكون (SiO ₂)
-	3.55	اوكسيد الالミニوم (Al ₂ O ₃)
-	4.20	اوكسيد الحديديك (Fe ₂ O ₃)
≤ 5.0 %	2.31	اوكسيد المغنيسيوم (MgO)
≤ 2.5 %	2.48	ثالث اوكسيد الكبريت (SO ₃)
≤ 4.0 %	1.83	الفقدان عند الحرق
≤ 1.5 %	0.65	المادة غير قابلة للذوبان
0.66 – 1.02	0.89	عامل الاشباع الجيري
المركبات الرئيسية للاسمنت		
حدود المعاصفة	النسبة المئوية وزنا	الاسم المختصر
-	50.83	C ₃ S
-	24.33	C ₂ S
≤ 3.5	2.31	C ₃ A
-	12.78	C ₄ AF

جدول رقم (1): يبين متطلبات المعاصفة العراقية والامريكية للكتل الخرسانية المجوفة المحملة .

الصنف او الدرجة	الحد الادنى لتحمل الضغط على معدل المساحة الكلية لارتفاع نسبة الامتصاص كمعدل لثلاث وحدات (MPa) كمعدل لثلاث وحدات			
	مواصفة امريكية	مواصفة عراقية	مواصفة عراقية	
صنف " أ "	13	15	6.9	7
صنف " ب "	18	20	4.8	5

لقد قام عبد الواحد [9] بإجراء دراسة لانتاج بلوك خرساني نمطي اقتصادي باستخدام كسر الطابوق الطيني العاد كديل عن الركام الحشن لكن الدراسة طغى عليها الجانب المعماري على الجانب المدنى وتعتبر محاولة للتجدد في عملية التصميم ليعطي امكانيات معمارية واسعة عن طريق التحكم باوجه الطابوق المقترن وفق رؤية المصمم المعماري وكان البلاوك المقترن وفق ابعاد غير قياسية (125×250×250) ملم وبنقوش خاصة يستخدم في اغلب الاحيان لغراض معماري وكما ان تدرج الطابوق المكسر خلاف المعاصفات القياسية العراقية او العالمية حيث تم انتاج نوعين من البلاوك النمطي الاول باستخدام قطع طابوق كبيرة بارتفاع (7.5) والآخر باستخدام طابوق مكسر وبمقاسات تقريبيه (1 و 2 و 3) سم وكذلك تعمقت الدراسة بالمقارنة الاقتصادية بين البلاوك النمطي المقترن والطابوق الطيني وكتل البناء الخرسانية الاعتيادية وتركت الباب مفتوحا للدراسة اهم الخواص للبلاوك المقترن من تحمل الضغط والامتصاص والعزل الصوتي ضمن الحدود المسموحة في المعاصفات القياسية العراقية .

وفي دراسة اخرى [10] اجريت لغرض تحسين الخواص

الميكانيكية والحرارية للكتل الخرسانية المجوفة عن طريق استخدام المخلفات الصناعية وبنسب مختلفة حيث تم استخدام نشارة الخشب ومفروم الاطارات المطاطية ومحظون قصب الشعير حيث ثبتت الاضافة بنسبة (5%)

2. الجانب العملي:

المواد المستخدمة

2.1.1. الاسمنت: تم استخدام الاسمنت البورتلاندي القائم لاملاح الكبريتات نوع الجسر من انتاج معمل اسمنت

3.1.2. الماء: ان الماء المستخدم لكافة الخلطات الخرسانية الكتل الخرسانية المجوفة فقط من متطلبات التدرج الواردة في المواصفة القياسية العراقية والتي اجازت باستخدام ركام خشن بمقاس اسمى (10) ملم كا موضحة خواصه الصالحة للشرب .

4.1.2. الركام الخشن:

2. الطابوق المكسر: تم استخدام الطابوق الطيني المقصى الاعتيادي بمقاس اسمى (10) ملم (بحص) والمطابق من انتاج معامل النهروان مطابق لحدود المواصفات القياسية العراقية رقم 25 لسنة 1984 [14] من صنف ب حيث تمتلك المعاصفة القياسية العراقية رقم 45 لسنة 1984 [12] باستثناء التدرج حيث كان الحصى مار من منخل (10) ملم ومتوقف على منخل (5) ملم وفقا الى الاشتراطات و(5) ملم ولغرض تدريجه بشكل مقارب للركام الخشن الاعتيادي المستخدم كا موضحة بعض خواصه في الجدول الواردة في مدونة مواد البناء العراقية رقم 311 لسنة 2015

[13] التي تجيز استثناء الركام الخشن المستخدم في انتاج رقم (6) والجدول رقم (7) .

جدول رقم (6): التدرج للركام الخشن المستخدم .

حدود المواصفة العراقية رقم 45 للمقاس الاسمي 14-5 ملم	النسبة المئوية للمواد المارة من المناخل		مقاس المنخل (ملم)
	الطاوبق المكسر	الحصى الاعتيادي	
100	100	100	20
100 - 90	100	100	14
85 - 50	100	100	10
10 - 0	0	2	4.75

جدول رقم (7): بعض خواص الركام الخشن المستخدم .

حدود المواصفة العراقية رقم 45	نتائج الفحص		الخواص
	الطاوبق المكسر	الحصى الاعتيادي	
-	2.03	2.62	الوزن النوعي
-	1265	1635	الكثافة الجافة (كغم / م ³)
% ≤ 0.10	-	0.09	املاح الكبريتات (SO ₃)
-	11	1	النسبة المئوية الامتصاص
% ≤ 3	-	1.3	المواد العابرة من منخل 75 مايكرون
% ≤ 35	29.4	14.7	التأكل الميكانيكي

جدول رقم (3): الخواص الفيزيائية للاسمنت المستخدم .

الخواص الفيزيائية	نتائج الفحص	حدود المواصفة العراقية رقم 5
النوعة بطريقة بلين (م 2 / كغم)	290	≤ 250
وقت التهاسك مقاسا بجهاز فيكات		≤ 45 دقيقة
ا- الابتدائي (دقيقة : ساعة)	2:10	≤ 10 ساعات
ب- النهائي (دقيقة : ساعة)	3:30	≤ 0.80 %
الثبات بطريقة المحم	0.35	≤ 15
تحمل الضغط (نت / مل 2)	22.7	≥ 23
ا- بعمر ثلاثة ايام	31.5	
ب- بعمر سبعة ايام		

جدول رقم (4): التدرج للركام الناعم المستخدم .

مقاس المنخل (ملم)	النسبة المئوية للمواد المارة من المناخل	حدود المواصفة العراقية منطقة التدرج الثاني
10	100	100
4.75	90	100 - 90
2.36	76	100 - 75
1.18	67	90 - 55
0.60	50	59 - 35
0.30	17	30 - 8
0.15	3	10 - 0

جدول رقم (5): بعض خواص الركام الناعم المستخدم .

الخواص	نتائج الفحص	حدود المواصفة العراقية رقم 45
الوزن النوعي	2.59	-
الكثافة (كغم / م ³)	1710	-
املاح الكبريتات (SO ₃)	0.07	% ≤ 0.50
النسبة المئوية الامتصاص	2	-
المواد العابرة من منخل 75 مايكرون	2.6	% ≤ 5

والواردة في مدونة معهد الخرسانة الامريكي [17] والتي تربط بين الايصال الحراري للهادئة الخرسانية والكثافة الجافة للخرسانة :-

$$k = 0.072$$

حيث k الايصال الحراري ووحداته، $\text{W/m}^{\circ}\text{C}$.

كثافة الكتل ووحداتها كغم / m^3

2. معامل الانتقال الحراري : هو مقياس اخر للعزل الحراري ويمكن تعريفه كمقياس لقابلية السقف او الجدار لتسريب الحرارة بين خارج المبني وداخلة وكلما كبرت قيمته زادت الحرارة المتسربة ويرمز له بالحرف U ووحداته واط لكل متر مربع من السطح لكل درجة مئوية واحدة فرق بين جهتي السطح ويعتمد على الايصال الحراري للهادئة [2]، تم احتساب معامل الانتقال الحراري للكتل الخرسانية وجميع الاعمار وبالاعتماد على المعادلين ادناه [18] :-

$$= R$$

حيث ان R المقاومة الحرارية للكتل / $\text{W} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{C}$

سمك الكتل الخرسانية بالمتر و k الايصال الحراري

$$= U$$

حيث ان U معامل الانتقال الحراري و R المقاومة الحرارية

$$\text{لكتل} / \text{m}^2 \cdot \text{C} \cdot \text{W}$$

5.5.2. العزل الصوتي: من سمات الحياة الحديثة ازدياد

شدة الضجيج داخل وخارج الابنية لذا توجب الاهتمام

بموضوع زيادة العزل الصوتي للمبني لتوفير شروط افضل

من الناحية الصحية والانتاجية لاشغال مختلف المشات، ان

المعنى الفيزيائي لمقدار العزل الصوتي حاجز معين هي النسبة

المتوقفة على مقدرة الصوت في جانب ذلك الحاجز الى مقدار

الصوت التي تنتقل الى الفراغ في الجانب الآخر ويمكن

معندي مطابق لحدود المعاصفة القياسية العراقية [3] وبابعاد

2.5.2. الكثافة: تم احتساب كثافة الخرسانة الجافة بالفرن للكتل الخرسانية وباعمار (7 و 14 و 28) جميع الخلطات وبمعدل ثلاث كتل خرسانية لكل عمر عن طريق قياس وزن الكتلة الخرسانية المجففة بالفرن وثم تقسيمها على الحجم الصافي وبعد طرح التجاويف.

3.5.2. الامتصاص: تم احتساب الامتصاص للكتل الخرسانية بالاعتماد على نفس النهاج المستخدمة في ايجاد الكثافة حيث يتم غمرها بالماء لمدة (24) ساعة واخراجها من الماء وتركها لمدة دقيقة لتخلص من الرطوبة السطحية وتجفيف سطحها الخارجي باستخدام قطعة قماش ويتم وزنها ليتمثل الوزن الطلق للكتل الخرسانية وللحصول على الوزن الجاف للكتل الخرسانية يتم وضعها في فرن تجفيف بدرجة حرارة (110) مئوية لحين ثبوت الوزن تقريباً ولمدة لاتقل عن (24) ساعة ونسبة المئوية للفرق بين الوزن الطلق والوزن الجاف الى الوزن الجاف يمثل نسبة الامتصاص للكتلة الخرسانية.

4.5.2. العزل الحراري: ان المهدف من العزل الحراري في المبني هو لغرض تقليل تسرب الحرارة منها عند التدفئة او تقليل تسرب الحرارة اليها عند التبريد ومنع تكثيف البخار داخليها وتقليل تدتها وتقلصها [2]، وللتعرف على خواص العزل الحراري للكتل الخرسانية المترتبة في هذا البحث لابد من التعرف على المعاملات التالية :-

1. الايصال الحراري : يعرف الايصال الحراري للهادئة

بمقدار الحرارة المتسربة بين وجهي السطح مقدرة بالسرارات

الحرارية لكل متر مربع منه تحت تأثير فرق درجة حرارة مئوي

بين جهات السطح في الزمن الذي مقداره ساعة واحدة عندما

يكون السطح بسمك متر واحد ويرمز له k ووحداته بصورة

عامة ($\text{W} / \text{m}^{\circ}\text{C}$) [2]، تم احتساب الايصال الحراري

للكتل الخرسانية وجميع الاعمار وبالاعتماد على المعادلة ادناه

2. خليط الخرسانة: لتحقيق اهداف الدراسة تم تصميم الخلطة الخرسانية باشكال هندسية تشكل تقريباً (26%) الحجم الكلي للكتلة البناءية يتم ملأ القالب بال الخليط وثم تجرى عملية الرص للكتل عن طريق الكبس اليدوي وبعد اكتمال عملية الرص يتم رفع القالب وصب كتلة خرسانية اخرى تترك الكتل الخرسانية لمدة (24) ساعة في جو رطب لتجف كما موضح في الشكل رقم (1) وبعدها يتم المباشرة بعملية الانضاج عن طريق الرش بالماء مرة واحدة يومياً ولمدة سبعة ايام حيث ان الموصفات العراقية لاتسمح بفحص او استخدام الكتل الخرسانية المجوفة حيث في انتاج الكتل الخرسانية تكون النسب قريبة الى النسب المستخدمة في معامل انتاج الكتل الخرسانية المجوفة حيث في انتاج الكتل الخرسانية تكون نسب الركام الخشن مساوية تقريباً الى نسب الركام الناعم في الخليط، وتم استبدال الركام الخشن الاعتيادي بالطابوق المكسر وبنسب حجمية (25% و 50% و 100%).

5. الفحوصات

1.5.2. مقاومة الانضغاط: تم اجراء فحص مقاومة الانضغاط للكتل الخرسانية المجوفة باستخدام ماكينة فحص الانضغاط من نوع ELE بسعة (2000) كيلو نيوتن حيث تم اجراء الفحوصات وجميع الخلطات باعمر (7 و 14 و 28) يوم وي معدل ثلاثة كتل خرسانية لكل عمر فحص مطلوب تم الاعتماد على المساحة الكلية للكتلة الخرسانية في احتساب المقاومة وفقاً للمواصفة القياسية العراقية رقم 1077 لسنة 1985.



الشكل رقم (1): عملية صب الكتل الخرسانية المجوفة.

لانتاج كتل بناء خرسانية مجوفة محملة تم تصميم قالب معدني مطابق لحدود المعاصفة القياسية العراقية [3] وبابعاد

نسبة الاستبدال زاد الانخفاض في قيمة الكثافة الجافة، حيث ذات نسب استبدال الطابوق المكسر بدلاً من الركام الخشن بنسبة الانخفاض في الكثافة عند مقارنتها مع كثافة الخلطة الاعتيادي (25% و 50% و 100%) على الترتيب، وهذا المرجعية بعمر (7) يوم كانت نسبة الانخفاض حوالي (7%) نتيجة طبيعية كون الطابوق المكسر ذو كثافة اقل من الركام الخشن الاعتيادي .



وعند عمر (14) يوم (19%, 11%, 6%) وعند عمر (28) يوم (15%, 11%, 10%) للخلطات

جدول رقم(8): يوضح نتائج قوة التحمل للكتل الخرسانية المجوفة المحملة ولجميع الخلطات وباعمار مختلفة .

(MPa) مقاومة الانضغاط للكتل الخرسانية محسبة وفق المساحة الكلية			الخلطة
يوم 28 بعمر	يوم 14 بعمر	يوم 7 بعمر	
10.3	8.2	6.5	BB00
4.6	4.0	3.0	BB25
7.2	6.3	5.4	BB50
6.7	6.0	5.5	BB100

جدول رقم (9): يوضح نتائج الكثافة الجافة للكتل الخرسانية المجوفة المحملة ولجميع الخلطات وباعمار مختلفة .

(كغم/م ³) الكثافة الجافة			الخلطة
يوم 28 بعمر	يوم 14 بعمر	يوم 7 بعمر	
2390	2298	2265	BB00
2172	2162	2119	BB25
2081	2053	2011	BB50
1990	1943	1848	BB100



الشكل رقم (2): نتائج الكثافة الجافة للكتل الخرسانية المجوفة المحملة ولجميع الخلطات وباعمار مختلفة.

الخلطات ذات نسبة الاستبدال الاقل هي الاكثر انخفاضا في المقاومة ولكلافة الاعمار، عند عمر (7) ايام كانت نسبة الانخفاض حوالي (56, 17, 16, 16%) وعند عمر (14) يوم (52, 27, 25, 25%) وعند عمر (28) يوم (35, 30, 30, 35%) للخلطات ذات نسب استبدال الطابوق المكسر بدلاً من الركام الخشن الاعتيادي .

$$SI = 20 \log[m \times f] - 48$$

- حيث ان SI تمثل العزل الصوتي بالديسيبل، m الكتلة لكل وحدة مساحة بال كغم / م²، f التردد المراد قياس العزل الصوتي بالميرتز

3. النتائج والمناقشة

في هذه الفقرة تم استعراض النتائج المتحصلة من الدراسة المنضمنة ايجاد تاثير استخدام الطابوق المكسر على بعض خواص الكتل الخرسانية المحملة ومناقشتها حيث تم اعتماد الرموز التالية لانواع الكتل الخرسانية المنتجة وحسب نسبة الاستبدال حيث ان الرمز BB00 يشير الى الخلطة المشتركة لخسونة سطح الطابوق المكسر مقارنة مع الطابوق الاعتيادي ومساهمة الطابوق المكسر في عملية الانضاج الداخلي عن طريق الرطوبة المتتصنة من قبل المسامات فيه وخصوصاً بعد توقيف عملية الانضاج الخارجي للكتل الخرسانية .

2.3. تاثير اضافة الطابوق المكسر على الكثافة: كثافة

الكتل الخرسانية المجوفة تعتمد على كثافة الخرسانة والتي هي بدورها دالة الى كثافة المواد الداخلة في انتاجها ونسب الخلط ومحتسى الماء والهواء فيها ودرجة الرص [21]. الجدول رقم

(9) والشكل رقم (3) يظهر ان الكثافة الجافة للكتل الخرسانية المنتجة منها الكتل الخرسانية لجميع الخلطات ولكلافة الاعمار وكذلك الكثافة اظهرت سلوك مشابه الى مقاومة الانضغاط عند تقدم العمر ازدادات الكثافة وهذا ايضاً نتيجة تقدم عملية الاماهة للاسمنت .


وفقاً للنتائج فإن العلاقة بين الانخفاض في الكثافة الجافة للخرسانة التي تم انتاج الكتل منها ونسبة استبدال الركام الخشن الاعتيادي بالطابوق المكسر طردية حيث كلما زادت اظهرت النتائج انخفاض في مقاومة انضغاط الكتل الخرسانية المجوفة مقارنة مع الخلطة المرجعية وكانت الخرسانية المجوفة مقارنة مع الخلطة المرجعية وكانت

جدول رقم (10): يوضح نتائج الامتصاص للكتل الخرسانية المجوفة المحملة ولجميع الخلطات وباعمار مختلفة.

النسبة المئوية لامتصاص			الخلطة
يوم 28 بعمر	يوم 14 بعمر	يوم 7 بعمر	
3	2.23	3.9	BB00
4	4.74	5.92	BB25
6.3	6.41	7.21	BB50
6	7	8.2	BB100

جدول رقم (11): يوضح نتائج خواص العزل الحراري للكتل الخرسانية المجوفة المحملة ولجميع الخلطات.

معامل الانتقال الحراري $^{\circ}\text{W/m} \cdot \text{c}$			الإصال الحراري $^{\circ}\text{W/m} \cdot \text{c}$			الخلطة
يوم 28 بعمر	يوم 14 بعمر	يوم 7 بعمر	يوم 28 بعمر	يوم 14 بعمر	يوم 7 بعمر	
9.4	8.4	8.13	1.42	1.27	1.22	BB00
7.2	7.13	6.8	1.08	1.07	1.02	BB25
6.93	6.06	5.93	0.95	0.91	0.89	BB50
5.8	5.4	4.8	0.87	0.81	0.72	BB100




الشكل رقم (6): نتائج الانتقال الحراري للكتل الخرسانية المجوفة المحملة ولجميع الخلطات وباعمار مختلفة.

5.3. تأثير اضافة الطابوق المكسر على العزل الصوتي:

الجدول رقم 12 والشكل رقم 7 يلخصان تأثير استخدام الطابوق المكسر كبديل عن الركام الخشن الاعتيادي في انتاج كتل خرسانية مجوفة محملة على العزل الصوتي عند تردد 500 هيرتز حيث يبين ان العزل الصوتي يزداد بتقدم العمر وهذا السلوك مشابه لمقاومة الانضغاط والكثافة لكن نسب الزيادة مع العمر كانت قليلة جدا.

الشكل رقم (4): نتائج الامتصاص للكتل الخرسانية المجوفة المحملة ولجميع الخلطات وباعمار مختلفة.



الشكل رقم (5): نتائج الإصال الحراري للكتل الخرسانية المجوفة المحملة ولجميع الخلطات وباعمار مختلفة.

3.3. تأثير اضافة الطابوق المكسر على الامتصاص: ان والكثافة حيث ازدادت بتقدم العمر لجميع الخلطات.

امتصاص الماء في الكتل الخرسانية المجوفة يعتمد نفاذية الخلطة المترتبة منها الكتل والتي بدورها تعتمد على حجم المسامات الشعيرية الموجودة في عجينة الاسمنت والركام ومدى اتصالها مع بعضها. الجدول رقم (10) والشكل رقم (4) يلخص نتائج الامتصاص لجميع الخلطات ولكل اعمر ومن الواضح ان الامتصاص بصورة عامة للكتل الخرسانية يقل بتقدم العمر وذلك نتيجة استمرار عملية الاماهة للاسمنت وبالتالي ملمسamasات بنواتج الاماهة الجديدة.

عند مقارنة نتائج الامتصاص للكتل الخرسانية مع الكتل الخرسانية المترتبة من الخلطة الخرسانية المرجعية وبدون اي استبدال الزيادة في الامتصاص لخلطات الحاوية الطابوق المكسر بدلا من الركام الاعتيادي (41%) هي حوالي (51%) عند عمر (7) ايام حوالى (110, 85, 51%) وعند عمر (14) يوم (213, 187, 112%) (100, 110, 30%) للخلطات ذات نسبة استبدال الطابوق المكسر بدلا من الركام الخشن الاعتيادي (25%) هي حوالي (24, 16, 17%) وللأعمر (7 و 14 و 28) يوم على الترتيب مقارنة مع معامل الانتقال الحراري للكتل الخرسانية المجوفة وذلك يعود الى ان قيمة الإصال الحراري تتأثر بالرطوبة والمسامية والكثافة حيث يرتبط الإصال الحراري للمادة بالكثافة التي بدورها تعتمد على المسامات والفراغات الموجودة فيها حيث ان الركام الخفيف مثل الطابوق المكسر يحتوي على مسامات اكبر مقارنة مع الركام الاعتيادي اما معامل الانتقال الحراري فانه يرتبط بعلاقة طردية مع الإصال الحراري اي كلما كانت قيمة الإصال الحراري للمادة اعلى فقيمة معامل الانتقال الحراري لها اعلى وهذا السلوك لخواص الحرارية يتواافق مع ما توصل له بعض الباحثين [18].

4.3. تأثير اضافة الطابوق المكسر على خواص العزل الحراري:

الجدول رقم (11) يوضح نتائج خواص العزل الحراري للكتل الخرسانية المجوفة المحملة ولجميع الخلطات ولكل اعمر وبصورة عامة فان الإصال الحراري ومعامل الانتقال الحراري للكتل الخرسانية اظهر سلوكا مشابها لمقاومة الانضغاط

- als, Vol. 04.02.
- [5] المواصفة القياسية العراقية رقم 1129، "وحدات البناء الخرسانية الغير محملة" ، الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، (1990).
- [6] Neville, A. M., "Properties of Concrete," Fourth and Final Edition Standards updated to 2002, Pearson, (2005).
- [7] Kosmatka, S. H., Kerkhoff, B., and Panarese, W. C., "Design and Control of Concrete Mixtures," Portland Cement Association, 14th edition, (2003).
- [8] Shetty, M.S., "Concrete Technology, Theory and Practice," 6th multi-colour edition, (2009).
- [9] عبد الواحد، سلام سمعان، "استخدام كسر الطابوق الطيني المعد كبديل عن الخصى في انتاج بلوك نمطي اقتصادي" مجلة الهندسة، العدد 4، المجلد 16، (2010).
- [10] Qatta, H. I., "Improvement The Mechanical and Thermal Properties of Concrete Hollow Blocks by Using Local Materials in Iraq," The Iraqi Journal For Mechanical And Material Engineering, Vol.13, No3, (2013).
- [11] المواصفة القياسية العراقية رقم 5، "الاسمنت البورتلاندي" ، الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، (1984).
- [12] المواصفة القياسية العراقية رقم 45، "ركام المصادر الطبيعية المستعمل في الخرسانة والبناء" ، الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، (1984).
- [13] مدونة البناء العراقية رقم 311، "الدليل العراقي لمواد البناء" ، الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية
- وامتصاص وعزل صوتي ضمن الحدود المقبولة في الموصفات.
- 4.4** يمكن استخدام الطابوق المكسر في عملية المعالجة والانضاج الداخلي في عملية انتاج الكتل الخرسانية بالاقتران مع طرق المعالجة الخارجية للمساعدة على اكتساب المقاومة للكتل الخرسانية وخصوصا ان عملية الانضاج الخارجية في معامل انتاج الكتل هي عملية الرش بالماء والتي لا تتعذر الثلاثة ايام.
- 5.4** ان استخدام الطابوق المكسر الناتج كمخلفات من عملية البناء او كمخلفات معامل الطابوق كبديل جزئي او كلي عن الركام في انتاج الكتل الخرسانية بصورة خاصة او باعمال الخرسانة بصورة عامة ذو اثر بيئي مزدوج، الاول يساهم في عملية اعادة التدوير لهذه المخلفات ويخلص البيئة منها والثاني هو تقليل الضغط على مصادر الركام الطبيعية والتي تعتبر ثروة وطنية يجب المحافظة عليها واستخدامها الاستخدام الامثل.
- المصادر**
- [1] سليمان، انيس جواد، "تركيب المبني، الجدران الحاملة وتفاصيلها المعمارية" الجامعية التكنولوجية، الطبعة الثانية، (1988).
- [2] ساكو، زهير وليفون، ارتين، "إنشاء المبني" جامعة بغداد ، الطبعة الثانية، (1988).
- [3] المواصفة القياسية العراقية رقم 1077، "كتل البناء الخرسانية المحملة" ، الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، (1985).
- [4] ASTM C90-94, "Standard Specification for Load Bearing Concrete Masonry Units," Annual Book of ASTM Standards American Society for Testing and Materi-

العزل الصوتي للهادئة يعتمد على كتلة المادة لوحدة المساحة التي تعتمد على السمك والكثافة وبالتالي كلما ازدادت الكثافة زاد العزل الصوتي للهادئة وفقا للنتائج فان العزل الصوتي للكتل الخرسانية ولكلها الخلطات يعتبر جيد لكن تأثير استخدام الطابوق المكسر كبديل عن الركام الخشن الاعتيادي ذو تأثير طفيف لكون علاقه العزل الصوتي علاقة طردية لوغاريفية استبدال الطابوق المكسر بدلا من الركام الخشن الاعتيادي وهذا السلوك مقارب لما توصل اليه ملا علي والمخيول [19].


جدول رقم (12): يوضح نتائج خواص العزل الصوتي للكتل الخرسانية المحورة المحملة وجميع الخلطات.

العزل الصوتي بالديسيبل			الخليطة
يوم 28 بعمر	يوم 14 بعمر	يوم 7 بعمر	
55	54.7	54.6	BB00
54.2	54.3	54	BB25
53.8	53.7	53.5	BB50
53.5	53.2	52.8	BB100

1.4 ان تأثير استخدام الطابوق المكسر كركام في الكتل الخرسانية ناتج من التأثير المشترك لقلة الكثافة والتحمل وخشونة السطح ومساهمته في عملية الانضاج الداخلي للخرسانة مقارنة مع الركام الاعتيادي .

2.4 يمكن انتاج كتل خرسانية محورة تستخدم للاغراض الانشائية ذات كثافة خرسانة متوسطة باستخدام الطابوق المكسر كبديل جزئي او كلي للركام الخشن ومن الصنف المستخدم في الجدران الحاملة للاثقال الداخلية او الجدران الحاملة للاثقال الخارجية المحمية من الظروف الجوية والرطوبة .

3.4 ان افضل نسبة استبدال للطابوق المكسر كبديل عن الركام الاعتيادي في انتاج الكتل هي (50%) حيث تم تحسين الخواص الغير المرغوبة من الكثافة والعزل الحراري مع المحافظة على الخواص المرغوبة من مقاومة الانضغاط



الشكل رقم (7): نتائج العزل الصوتي للكتل الخرسانية المحورة المحملة وجميع الخلطات وباعمار مختلفة .

4. الاستنتاجات والتوصيات

بالاعتماد على النتائج المتحصله من الدراسة العملية لتأثير استخدام الطابوق المكسر كبديل عن الركام الخشن في انتاج الوحدات البنائية المحملة وتفصيل النتائج ومناقشتها، يمكن التوصل الى الاستنتاجات والتوصيات التالية :-

استخلاص وتقدير الكافيين في اصناف الشاي الموجودة في الاسواق العراقية

*بلقيس هادي هاشم، *رعد سعد حاتم، **احسان مهدي شهيد
 *قسم علوم الحياة، كلية العلوم، جامعة كربلاء، كربلاء، العراق.
 **قسم الكيمياء، كلية العلوم، جامعة كربلاء، كربلاء، العراق.
 تاريخ الاستلام: 2016 / 6 / 2
 تاريخ قبول النشر: 2016 / 6 / 24

Abstract

The research under study was conducted for tea plant available in Iraqi local markets by extraction and determination of caffeine by high performance liquid Chromatography. The Correlation Coefficients ($r^2 = 0.9987$). The retention time for standard caffeine was measured (2.022)min and compared with retention time for the samples (2.020, 1.907, 1.918, 1.915, 1.906). This method was applied successfully for tea sample available in Iraqi local markets. The concentration of Caffeine after extraction were (5.905, 5.605, 23.341, 7.967 and 14.040) for (alwaza ,albarary ,leption, apple, green tea (mahmood) teas.

Keywords

Caffeine, High performance liquid Chromatography, Retention time.

وزارة التخطيط والهيئة العامة للمباني وزارة الاسكان والاعمار، 2015.

[14] المواصفة القياسية العراقية رقم 25، "الطابوق الطيني"، الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، (1984).

[15] Shierhorn, C., "Producing Structural Lightweight Concrete Block," abrdeens magazine of masonry construction, March (2010).

[16] Jablonski, N., "Mix designs for concrete block, Proportioning using the fineness modulus method" Concrete Masonry Technology Blockmakers Workshop Series, (1996).

[17] ACI 523, "Guide for Cast in Place Low Density Concrete," Reported by ACI Committee 523, ACI Manual of Concrete Practice, American Concrete Institute, (2004).

[18] قدوري، جليل ابراهيم وعلي، سمير داود، "العزل الحراري لمواد البناء" مجلة ديالى للعلوم الهندسية، العدد 1، المجلد 3، (2010).

[19] ملا علي، صباح محمد والمخيول، زياد محمد، "دراسة العزل الصوقي لمواد البناء المصنوعة بالعراق عملياً" مجلة الرافدين، العدد 3، المجلد 15، (2007).

[20] Neville, A. M., and Brooks, J. J., "Concrete Technology," Pearson, 2nd edition, pp. 306-318, (2010).

[21] Mehta, P.K., Monteiro, P. J. M. "Concrete, Structures, Properties, and Mate-